

ロデムリキッド施工要領書

1. 直射日光及び高温を避け、**冷暗所**にて保管して下さい。
2. 散布(塗布)部分についてはブローア、ほうき等によりごみ及び埃等を除去し、表面の汚れが強い場合はデッキブラシ、高水圧洗浄等により除去して下さい。尚、清掃に**水を用いた場合は、よく乾かしてから**散布(塗布)して下さい。(内部の水分が多いと浸透しにくくなる為)また、**防水(樹脂)モルタル**及び樹脂系の材料には基本的には**含侵しませんが**打設後、長期間が経ち表層が痛んでいる場合に限り含侵します。
3. 使用前に**容器をよく振り**、下地がよく**乾いた状態**で園芸用噴霧器(自動噴霧器)等を用いて散布して下さい。尚、ローラーや刷毛等で塗布する事も可能ですが本製品はあくまで**噴霧器**(効率性及び吸収性が高い為)を推奨します。また、噴霧器につきましては**使用後に水**をよく通して下さい。(そのまま放っておくとノズル口がガラス成分により固着します)
4. 使用量につきましては土間や屋上等の場合は**2回散布**で1㎡あたり約330cc、壁面については**3回散布**で1㎡あたり500ccを目安に使用して下さい。尚、天井面につきましては重力によりほとんどが垂れてしまう為、**施工できません**。また、大きなクラック(1mm以上)が発生しているところは可能であればクラックに沿って約15cmの間隔でドリルにより削孔し、注射器等で注入し、その後モルタル又はロデム(紛体タイプ)により穴を埋めて下さい。上記の方法が難しい場合はクラックに沿って**3回程度多めに**散布(塗布)して下さい。(0.5mm程のヘアクラックであれば自己修復します)壁面のクラックについても同様です。
5. **雨天**または**施工後1日以内で雨**が予想される場合は**施工を避けて下さい**。また、**0℃以下で凍結の恐れ**がある場合も**施工を避け**、なるべく**5℃以上で晴れの日**を選定して施工して下さい。
※ロデムリキッドにつきましては粘度が低く粒子が細かい為、**水の様に浸透し**短時間でコンクリート内部まで到達する特性があり、ロデム(紛体タイプ)より比較的、冬季(寒冷期)の施工には適している製品(内部で凍ったとしても溶け出した時に再反応を引き起こす為)となります。しかし、散布するコンクリート側の表面及び内部が凍結している場合は内部に浸透する事ができません。よって、**凍結の恐れがある寒冷時での施工を避けて頂く**及びコンクリート側を**十分に乾かして頂く**事が最大のポイントとなります。また**用途によってはロデム(紛体タイプ)**でなければ施工できない場合(補修工事、打継部等の物理的な隙間を埋める、表層の保護が必要な場合、ブロック塀のような目の粗いもの等)もありますので用途に合ったご使用をして頂く必要があります。
6. 1回目を散布(塗布)し、**ある程度染み込みましたら**2回目を散布(塗布)して下さい。この際あまり間隔が長いと表層部が固まり染み込みにくくなる為、時間をあまり**空け過ぎないように**注意して下さい。
7. 施工後、内部にある程度入り飽和状態となり、そのまま乾燥すると**表面に白い物質**(ケイ酸カルシウム及びガラス質)が現れる事がありますが、これにつきましては内部で生成されている物質であり**人体には無害**ですので、気になるようでしたら**完全に乾燥後**、デッキブラシ等により洗い流して下さい。
8. 本製品は**ガラス**に付着すると**一体化する性質**を持っておりますのでガラスの箇所につきましては**必ず養生をして頂きます様**、お願い致します。また、表層のアルマイト処理が剥がれているアルミに付着したまま放置すると腐食の原因となる場合がありますので(アルミは酸にもアルカリにも弱い為)、その場合は養生作業又はこまめな拭き取り作業が必要です。
9. 本製品については**本来の用途以外に使用する事はお控え下さい**。外壁ブロック等で目の粗いものにつきましては**ロデム(紛体タイプ)**をご使用されることをお勧め致します。(紛体タイプにつきましても用途により製品は異なります)尚、躯体の景観を壊したくない(そのままにしたい)場合はリキッドタイプでも施工可能ですが、その場合は**通常の倍以上(4~5度撒き)**の量を必要としますことを予めご了承下さい。また、本製品は紛体タイプ、リキッドタイプともに下地となる躯体が**正しい施工方法**に基づいて施工されていない場合には、本来の機能は発揮しません。施工方法及び商品についてご不明な点が少しでもございましたら、何なりと当社までお問い合わせを頂き、また当社HPに「**各工事施工要領動画**」も掲載しておりますので、こちらも併せてご確認頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

(お問合せ先)

株式会社ドリームナノテクノロジー

TEL : 090-6862-5980(代表) 080-6489-1119(技術顧問兼開発者)

Mail : info.dnt1214@gmail.com

HP : <https://dream-nano-t.com>